



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 389158

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР,
Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР
выдал настоящее свидетельство

Ленинградскому ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени горному институту им. Г. В. Плеханова и Комбинату "Североникель" им. В. И. Ленина

на изобретение "Способ переработки анодных платиносодержащих шламов"

по заявке № 1659513 с приоритетом от 31 мая 1971 г.
авторы изобретения: указаны в прилагаемом описании

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений Союза ССР

13 апреля 1973 г.

Действие авторского свидетельства распространяется на всю территорию Союза ССР

Председатель
Комитета

Начальник отдела

Г. А. Гусев
Д. А. Чумичев



О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

389158

Зависимое от авт. свидетельства № —

Заявлено 31.V.1971 (№ 1659513/22-1)

с присоединением заявки № —

Приоритет —

Опубликовано 05.VII.1973. Бюллетень № 29

Дата опубликования описания 26.X.1973

М. Кл. С 22б 7/00
С 22б 61/00

УДК 669.22.3.44(088.8)

Авторы
изобретения

Т. Н. Грейвер, В. Ш. Баркан, И. С. Иванов, А. С. Крылов,
С. Е. Креймер, В. М. Косовер, Т. Н. Гаврилова и М. С. Крылова

Заявители

Комбинат «Североникель» им. В. И. Ленина и Ленинградский ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени горный институт
им. Г. В. Плеханова

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ АНОДНЫХ ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ

1

Изобретение относится к области цветной
металлургии, в частности к способам селек-
тивного извлечения и разделения металлов из
анодных платиносодержащих шламов медно-
о никелевого производства.

Известен способ переработки анодных пла-
тиносодержащих шламов, заключающийся в их
сульфатизации концентрированной серной
кислотой сначала при температуре 150—
200°C, а затем при 210—350°C с последую-
щим выщелачиванием водой и отделением
твердой фазы от раствора после каждой
сульфатизации.

Для обеспечения более совершенного разде-
ления металлов по предлагаемому способу
вторую сульфатизацию производят с добавле-
нием сульфатов щелочных металлов, а в полу-
ченный при последующем выщелачивании
раствор вводят сульфат залкиси железа.

Проведение второй сульфатизации, в част-
ности, при 300°C, Ж:T=3:1 в течение 6 час
с добавлением сульфатов щелочных металлов
в количестве 10—20% от массы шлама повы-
шает извлечение в раствор радиа с 71—80 до
88—94%, рутения с 78—86 до 96—98% и ири-
ния с 61—78 до 85—96% вне зависимости от
происхождения и состава шлама.

Когда вторую сульфатизацию производят
при 250—280°C, то палладий в раствор при
последующем выщелачивании переходит в не-
ольшой степени, но при наиболее оптималь-

2

ной температуре сульфатизации 300°C он за-
тем переходит в раствор на 90—98%. Поэтому
в полученный при выщелачивании раствор
вводят сульфат залкиси железа, при помоши
которого палладий высаживается селективно
от других металлов в осадок с его содержа-
нием 92—95%. Этот осадок можно получить
либо в виде самостоятельного концентрата,
либо в виде коллективного концентрата пла-
тины, золота и палладия.

Расход сульфата залкиси железа обычно со-
ставляет около 200% от стехиометрически не-
обходимого количества, а температуру при
высаживании палладия лучше всего поддер-
живать на уровне 60—80°C. Иридий, родий и
рутений совместно с палладием не осажда-
ются.

Предмет изобретения

Способ переработки анодных платиносодержащих шламов путем их сульфатизации концентрированной серной кислотой сначала при 150—200°C, затем при 210—350°C с последующим выщелачиванием водой и отделением твердой фазы от раствора после каждой сульфатизации, отличающейся тем, что, с целью обеспечения более совершенного разделения металлов, вторую сульфатизацию производят с добавлением сульфатов щелочных металлов, а в полученный при последующем выщелачивании раствор вводят сульфат залкиси железа.