



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 564326

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР,
Государственный комитет Совета Министров СССР по делам
изобретений и открытий выдал настоящее свидетельство

Ленинградскому ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени горному институту имени Г. В. Плеханова

на изобретение "Состав для антистатического покрытия полимерных материалов"

в соответствии с описанием изобретения и приведенной в нем формулой,
по заявке № 2162346 с приоритетом от 25 июля 1975 г.

авторы изобретения: указаны в описании

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений Союза ССР

16 марта 1977 г.

Председатель Госкомитета

Начальник отдела

Ф.И.Сергеев
Д.И.Лягушкин



Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 564326

(61) Дополнительное к авт. свид. ву -

(22) Заявлено 25.07.75 (21) 2162346/05

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

(43) Опубликовано 05.07.77. Бюллетень № 25 (53) УДК 667.657.

(45) Дата опубликования описания 27.09.77 4(088.8)

(51) М. Кл.²

С 09 К 3/16

(72) Авторы
изобретения

Е. Г. Крунчак, П. Ф. Веселовский, А. Н. Маковский
и В. И. Златкин

(71) Заявитель

Ленинградский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени горный институт
им. Г. В. Плеханова,

(54) СОСТАВ ДЛЯ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1

Изобретение относится к антистатическим покрытиям полимерных материалов, оно может быть использовано для уменьшения электризации их поверхности.

Известен состав для антистатического покрытия полимерных материалов [1], состоящий из тетраэтооксисилана, этилового спирта, соляной кислоты, хромового ангидрида и антистатической добавки, выбранной из группы: головная фракция от ректификации таллового масла, сульфированная головная фракция или мыла последней, при следующем соотношении компонентов (в вес.%):

Тетраэтооксисилан	6-20
Соляная кислота	0,3-0,4
Этиловый спирт	79-93
Хромовый ангидрид	0,05-0,3
Добавка на основе головной фракции от ректификации таллового масла	0,00001-1,0

Однако известный состав обладает недостатками: из него нельзя получить изделия с достаточно высокими и стабиль-

2

ными антистатическими свойствами, кроме того, применяемая для состава головная фракция от ректификации таллового масла сравнительно дорога.

Цель изобретения - повышение стабильности свойств и антистатического эффекта, утилизация отхода масложировой промышленности - кубовые остатки от дистилляции жирных кислот, выделенных из соапстоков растительных масел и технического жира.

Поставленная цель достигается тем, что состав на основе тетраэтооксисилана, этилового спирта, соляной кислоты, хромового ангидрида в качестве антистатической добавки содержит вещество, выбранное из группы, включающей кубовые остатки от дистилляции жирных кислот, выделенных из соапстоков растительных масел и технического жира (гудроны, сульфированные гудроны /СГ/) или мыла последних, при следующем соотношении компонентов (в вес.%):

Тетраэтооксисилан	6-20
Этиловый спирт	79-93
Соляная кислота	0,3-0,4

Хромовый ангидрид	0,05-0,3
Антистатическая добавка	0,00001-1,0
Предлагаемый состав позволяет утилизировать отходы масложировой промышленности и, таким образом, заменить более дорогостоящий продукт - головную фракцию от ректификации таллового масла.	
Физико-химические свойства гудронов:	
Содержание, %:	
общего жира	90-92
нейтрального жира	30-32
неклеровых веществ	7-8,5
Число омыления,	
мг КОН/г	160-170
Кислотное число,	
мг КОН/г	40-60

В состав гудронов входят: жирные кислоты 90% (насыщенные 55%, иенасыщенные 5% и полимеризованные 30%) и нейтральные вещества 10%.

Состав наносят на материал преимущественно методом окунания, что позволяет покрывать детали сложной конфигурации. Получают прозрачное покрытие, которое имеет хорошую адгезию к материалу.

Пример. Готовят раствор следующего состава (в вес. %):

Тетраэтохисилан	16
Этиловый спирт	83,30
Соляная кислота	0,30
Хромовый ангидрид	0,37
Сульфированные гудроны	0,03

В приготовленный раствор погружают изделия из полиметилметакрилата. Изделие характеризуется улучшенными антистатическими свойствами по сравнению со свойствами изделий, обработанных известным составом.

Результаты испытаний приведены в таблице.

№ п/п	Вид обработки	Удельное сопротивление
1	Без обработки	10^{12}
2	Антистатическая обработка раствором на основе тетраэтохисилана, этилового спирта, хромового ангидрида, соляной кислоты	10^9
3	Составом с добавкой: а) головной фракции	$2,63 \cdot 10^7$
	б) сульфированной головной фракции (СГФ)	$2,17 \cdot 10^7$
	в) аммонийного мыла СГФ	$1,23 \cdot 10^7$
	г) натриевого мыла СГФ	$1,20 \cdot 10^7$
4	Составом по п.2 с добавкой: а) гудронов	$1,5 \cdot 10^7$
	б) сульфированных гудронов (СГ)	$7,0 \cdot 10^6$
	в) аммонийного мыла СГ	$5,0 \cdot 10^6$
	г) натриевого мыла СГ	$4,8 \cdot 10^6$

В течение 40 дней удельное сопротивление образцов, обработанных составом, содержащим гудроны и их производные, не изменяется, что подтверждает стабильность антистатических свойств.

Использование предлагаемого состава позволит утилизировать отходы масложирового производства, улучшить стабилизацию антистатического эффекта.

Ожидаемый экономический эффект по одному заводу, производящему изделия из

50 пластмасс, составит 50-100 тыс. руб. в год.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Состав для антистатического покрытия полимерных материалов, содержащий тетраэтохисилан, этиловый спирт, соляную кислоту, хромовый ангидрид и антистатическую добавку, отличающуюся тем,

что, с целью повышения и стабилизации антистатического эффекта, утилизации отхода масложировой промышленности, в качестве антистатической добавки он содержит вещество, выбранное из группы, включающей кубовые остатки от дистилляции жирных кислот, выделенных из соалстиков растительных масел и технического жира, сульфированные гудроны или мыла последних, при следующем соотношении компонентов (в вес.%):

	Тетраэтиоксисилен	6-20
	Этиловый спирт	79-93
	Соляная кислота	0,3-0,4
	Хромовый ангидрид	0,05-0,3
5	Антистатическая добавка	0,00001-1,0
	Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:	
	1. Заявка № 2009441/23-5 от 26.03.74 г., по которой принято решение о выдаче авторского свидетельства.	

Составитель А. Кулакова

Редактор Л. Ушакова Техред З. Фанта Корректор С. Шекмар

Заказ 1976/195

Тираж 834

Подписьное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4