



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 607596

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР,  
Государственный комитет Совета Министров СССР по делам  
изобретений и открытий выдал настоящее свидетельство  
Ленинградскому ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени горному институту им. Г. В. Плеханова и другому, указанному в описании

на изобретение "Модификатор для флотации медно-никелевых руд"

в соответствии с описанием изобретения и приведенной в нем формулой,  
по заявке № 2310239 с приоритетом от 4 января 1976 г.

авторы изобретения: указаны в описании

Зарегистрировано в Государственном реестре  
изобретений Союза ССР

27 января 1978 г.

Председатель Госкомитета

Начальник отдела

С. А. Гончаров  
Г. А. Борисов



Государственный комитет  
Совета Министров СССР  
по делам изобретений  
и открытий

# О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

## К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 607596

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 04.01.76 (21) 2310239/22-03 (51) М. Кл.<sup>2</sup>

с присоединением заявки № -

В 03 Д 1/02

(23) Приоритет -

(43) Опубликовано 25.05.78. Бюллетень №19 (53) УДК 622.765.

.06 (088.8)

(45) Дата опубликования описания 24.04.78

(72) Авторы  
изобретения

В. А. Арсентьев, И. И. Ванеев, С. И. Горловский,  
А. Ю. Соловьева и М. И. Чепелев

(71) Заявители

Ленинградский ордена Ленина, ордена Октябрьской  
революции и ордена Трудового Красного Знамени горный  
институт им. Г. В. Плеханова и Всесоюзный  
ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский  
и проектный институт механической обработки полезных  
ископаемых

### (54) МОДИФИКАТОР ДЛЯ ФЛОТАЦИИ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД

1

Изобретение относится к флотации сульфидных полиметаллических, в частности медно-никелевых руд.

При обогащении руд цветных металлов, содержащих флотоактивные силикаты, в качестве модификаторов используют синтетические полимеры: карбоксиметилцеллюозу, сульфат- и этансульфонатцеллюзы и другие реагенты [1].

Синтетические полимеры имеют высокую стоимость и весьма дефицитны. Кроме того, сульфат- и этансульфонат целлюзы обладают слабым флокулирующим действием, что является существенным недостатком при осуществлении обратного водоснабжения.

Известно применение в качестве модификатора для флотации медно-никелевых руд медно-аммиачного раствора целлюзы [2]. Это весьма эффективный модификатор и флокулянт. Однако из-за высокой стоимости целлюзы нецелесообразно применять этот реагент.

Для снижения затрат на флотацию медно-никелевых руд в качестве модификатора

2

применен медно-аммиачный раствор древесины.

Стоимость тонны предлагаемого реагента ниже стоимости известного приблизительно на 150 руб. Модификатор может быть применен при флотации руд взамен известного без изменения всего реагентного режима.

Медно-аммиачный раствор древесины готовится следующим образом: к 10%-ному водному раствору медного купороса, нагретому до 70–80°C, добавляют при перемешивании 20%-ный раствор соды. Образовавшаяся суспензия основного карбоната меди растворяется после охлаждения до 20–30°C добавлением 25%-ного раствора аммиака. Затем при 5–20°C в указанный раствор в несколько приемов вводят межадекструированную древесину и 10%-ный раствор каустической соды. Реакционную массу перемешивают в течение 6–8 час до получения однородного коллоидного раствора, который и используется как модификатор. Этот раствор содержит коллоидные частицы, состоящие из ассоциантов целлю-

10

15

20

25

лозы и лигнина, диспергированные в воде за счет образования медно-аммиачных комплексов. Перед применением раствор разбавляется до 2-3%-ной концентрации. Постоянство строения и соотношения целлюлозы и лигнина в древесине, а также постоянство условий ее растворения обеспечивают постоянство состава реагента и воспроизводимость результатов обогащения.

Пример. Измельченная медно-никелевая руда поступает на основную и контрольную флотации с применением в качестве активатора медного купороса, бутилового ксантогената и бутилового аэрофлота.

Концентраты основной и контрольной флотации перечищаются с применением медно-аммиачного раствора древесины. Результаты флотации показали равноточность действия предлагаемого реагента и известного.

Более низкая стоимость медно-аммиачного раствора древесины и несколько мень-

ший удельный расход его обеспечивают снижение затрат на флотационную переработку медно-никелевых руд.

#### Ф о р м у л а изобретения

Применение медно-аммиачного раствора древесины в качестве модификатора для флотации медно-никелевых руд.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Справочник по обогащению руд. Том II, часть I, М., 1974, с. 338-339, 407.

2. Ванеев И. И. и др. Применение высокомолекулярных органических депрессоров при обогащении медно-никелевых руд.

Бюллетень "Обогащение руд", 1961, № 2, с. 3-9.

Составитель В. Стружков  
Редактор Н. Данилович Техред Е. Давидович Корректор С. Патрушева

Заказ 2695/2

Тираж 762

Подписьное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР  
по делам изобретений и открытий  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4